

Ovangkol

Guibourtia ehie

Vorkommen

Ovangkol stammt aus Afrika (Äquatorialguinea, Elfenbeinküste, Gabun, Ghana, Kamerun, Liberia, Nigeria).

Eigenschaften

Splint gelblich-grau bis grau mit unterschiedlicher Breite von 4 bis 10 cm. Kernholz deutlich abgesetzt, braun oder olivbraun, matt glänzend und häufig mit mehr oder minder regelmäßiger, um 5 bis 10 mm breiter Steifung, die saftfrisch fast schwarz und trocken dunkelbraun das Holzbild wesentlich beeinflusst.

Faserverlauf überwiegend mit nur schwachem Wechseldrehwuchs, häufiger mit einem meist leicht diagonalen Riegelwuchs, wodurch das Holzbild, in Verbindung mit den Farbstreifen, eine deutliche Belebung erfährt.

Spezifisches Gewicht: ca. 780 kg/m³

Verwendung im Gitarrenbau:

- Boden & Zargen

