

Kirsche

Prunus avium

Vorkommen

In Zentraleuropa findet man sie in Spanien, Frankreich, der Schweiz und Italien. Bis an die sibirische Westgrenze gehend, meidet sie den Norden, reicht andererseits über die Krim in den Kaukasus bis nach Kleinasien hinein und in den nordafrikanischen Raum. In Deutschland sind große Vorkommen in Südniedersachsen, im Rheinland, in Rheinland Pfalz, Nord und Mittelhessen, Franken, im Grabfeld und im Bodenseeraum bekannt.



Eigenschaften

Kirschbaumholz ist feinfasrig, dicht, hart, elastisch und biegsam. Das gestreifte, gefladerte, fein nadelrissige Holz ist im Geruch unauffällig. Kirschholz hat eine feine, ebene Struktur. Das helle Splintholz lässt sich deutlich vom gelb-rötlichen Kernholz unterscheiden. Das Holz dunkelt nach und Splint- und Kernholz gleichen sich farblich an. Die Jahrringgrenzen zwischen Früh- und Spätholz sind gut erkennbar.

Der Radialschnitt ist wegen der verschieden gefärbten Jahrringzonen gestreift und zahlreiche feine Markstrahlen erscheinen als hell glänzende Spiegel.

Spezifisches Gewicht: ca. 580 kg/m³

Verwendung im Gitarrenbau

- Boden & Zargen
- Hals

