

Wenge

Millettia laurentii

Vorkommen

Die Art ist hauptsächlich im zentralafrikanischen Raum und dort in der Demokratischen Republik Kongo verbreitet, vereinzelt bis nach Kamerun und Gabun. Der Baum bevorzugt feuchte Böden und kommt vereinzelt, gelegentlich horstweise vor.



Eigenschaften

Das Splintholz hebt sich deutlich vom dunklen Kernholz ab. Dieses ist dunkelbraun und dicht von schwarzen Adern durchsetzt. Die eng aneinanderliegenden Bänder helleren und dunkleren Parenchyms ergeben ein sehr ansprechendes Maserbild. Der Faserverlauf ist gerade, die Holzstruktur grob und unregelmäßig. Splint: weißlich bis grauweiß; 1-6 cm breit
Kern: zweifarbig, hell- bis dunkelbraun, kaffeebraun bis schwarzviolett nachdunkelnd; schwarz geadert

Spezifisches Gewicht: ca. 780 kg/m³

Verwendung im Gitarrenbau:

- Boden & Zargen
- Hals

